

Randamit

RA25

2-k PU Parketlijm

EIGENSCHAPPEN

- ▶ Voor kritische parketsoorten en groot formaat plankenparket
- ▶ Snelle aanvangshechting
- ▶ Zeer goede eindkleefkracht

TOEPASSINGEN

Oplosmiddelvrije 2-komponenten polyurethaan kleefstof voor het verlijmen van mozaïek-, staaf-, massief, exotisch parket, langshout lamellenparket, kopshout parket RE en gereed parket op zuigende en niet-zuigende ondergronden. RA 25 is ook geschikt voor het verlijmen op anhydriet- en magnesietondergronden.

VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond moet droog, schoon, vetvrij, druk- en trekvast zijn volgens DIN 18356. Oude kleefstofresten en latexschuimresten mechanisch verwijderen. Voor het rechtstreeks verlijmen op dekvloeren voorstrijken met Thomsit R 777 Acrylic Primer RM en 24 uur laten drogen. Calciumsulfaatvloeren altijd schuren (korrelgrootte 16), stofzuigen en voorstrijken. Op goed geschuurde gietasfaltvloeren kan zonder voorstrijk worden verlijmd. Dichte, gladde ondergronden, zoals keramische tegels en Terrazzo-vloeren altijd eerst reinigen met Thomsit PRO 40 en schuren. Zonder voorstrijken verlijmen.

VERWERKING

RA 25 PU-parketlijm bestaat uit de componenten A en B. Komponent A in kom B gieten in de juiste mengverhouding (hars:harder = 6:1) minimaal 2 minuten mechanisch mengen met een roergarde of spindel, tot een gelijkmatige en homogene kleur ontstaat.



De kleefstof met kitstrijker B3 of B5 gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Men brengt zoveel kleefstof op de ondergrond aan, als in 30-45 minuten kan worden belegd. Bij groot formaat parketdelen deze na verlijming verzwaren. Tussen muur en parket steeds een ruimte van 1 cm vrijhouden (uitzettingsvoeg). De afbindtijden zijn afhankelijk van de ondergrond, vochtopname van het hout en klimatologische omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

	Comp. A	Comp. B
Leveringsvorm	Pasta	Vloeibaar
Kleur	Wit-beige	Donkerbruin
Soortelijk gewicht	1,55 kg/l	1,2 kg/l
Mengverhouding	6:1 gewichtsdelen	
Verbruik		
Mozaiëkparket	Vertanding B3 800-1.100 g/m ²	
Massief parket	Vertanding B5 1.000-1.300 g/m ²	
Plankenparket >15 cm breed	Vertanding B5 1.000-1.300 g/m ²	
Verwerkingstijd	30 - 45 minuten	
Beluchtingstijd	Geen	
Opentijd	Circa 60 minuten	
Belastbaar na	24 uur	
Oppervlaktebehandeling/ schuren	Na 24 uur	
Temperatuurbestendigheid		
na verharding	Tot max. 50°C, te gebruiken bij vloerverwarming	
Voor transport en opslag	0°C tot 50°C	
Houdbaarheid	12 maanden bij normale omgevingscondities	

VERPAKKING

Emmers (a+b komp) van gerecyclede PE (PVC-vrij):
7 kg netto 52 eenheden op een pallet

BESTELAFNAME

RA 25 is te bestellen per volle pallet van 52 eenheden.

VERWIJDERING

Het product mag niet in water, afvalwater of de bodem terecht komen. Lege verpakkingen (spatelschoon en geopend) aanbieden via DSD dan wel Interseroh voor hergebruik. De afvalstoffenummers volgens de Europese Afvalcatalogus (EAC) kunnen bij ons worden opgevraagd.

Henkel Nederland B.V.
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel.: 030 - 607 34 79
Fax: 030 - 607 70 39
www.henkel.com

S.A. Henkel Belgium N.V.
Avenue du Port/Havenlaan 16
1080 Brussel/Bruxelles
Tel.: 32 (0)242.128.65
Fax: 32 (0)242.126.92
www.henkel.com